180002280137

(2018)国认监认字(036)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

报告编号: QZ2018E09A20485

样品名称: 节能中空玻璃

生产单位: 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司

委托单位: 中国建材检验认证集团股份有限公司

检验类别: CTC认证检验

认证性质: 复查

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心

检验专用章

国检集团

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心

检　验　报　告

报告编号:QZ2018E09A20485

生产单位	广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司				
生产地址	广东佛山市高明区沧江工业园东园富湾镇				
样品名称	节能中空玻璃				
样品描述	300mm×300mm×[6mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12A+6mm无色透明玻璃(室内侧)] 1块 镀膜玻璃制造商：广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 膜牌号：EDZ1QB				
检验类别	认证检验	到样日期	2018-12-21	样品状态	符合检验要求
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页				
判定依据	———				
检验项目	可见光透射比、可见光反射比(室外侧)、遮阳系数、传热系数(中空玻璃中心部位)				
检验结论	检验结果见第2页至第5页。 ——— （检验专用章） 签发日期：2018年12月28日				
备注	———				

批准：　　审核：　　编制：

ctc 国检集团

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心
检 验 报 告

报告编号:QZ2018E09A20485

样品规格:	300mm×300mm×[6mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12A+6mm无色透明玻璃(室内侧)]	仪器设备:	S-45 Lambda950紫外可见近红外分光光度计
环境温度:	18℃	环境相对湿度:	40%RH

检验项目	**可见光透射比**
检验依据	ISO 9050:2003《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》第3.3条
判定要求	——

检 验 结 果

样品细分号	实测值/%
1	72.5
单项判定	——
备 注	——

审核:

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 检验专用章

国检集团

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心
检　验　报　告

报告编号:QZ2018E09A20485

样品规格:	300mm×300mm×[6mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12A+6mm无色透明玻璃(室内侧)]	仪器设备:	S-45 Lambda950紫外可见近红外分光光度计
环境温度:	18℃	环境相对湿度:	40%RH

检验项目	**可见光反射比(室外侧)**
检验依据	ISO 9050:2003《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》第3.4条
判定要求	——

检　验　结　果

样品细分号	实测值/%
1	20.4
单项判定	——
备　　注	——

审核: 王[illegible]

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 检验专用章

ctc 国检集团

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心
检 验 报 告

报告编号:QZ2018E09A20485

样品规格:	300mm×300mm×[6mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12A+6mm无色透明玻璃(室内侧)]	仪器设备:	S-45 Lambda950紫外可见近红外分光光度计 S-47 Spectrum100傅立叶变换红外光谱仪
环境温度:	18℃	环境相对湿度:	40%RH

检验项目	**遮阳系数**
检验依据	ISO 9050:2003《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》第3.5条
判定要求	——

检 验 结 果

样品细分号	实测值	
	太阳能总透射比/%	遮阳系数
1	50.1	0.58
单项判定	——	
备 注	遮阳系数= $\frac{\text{太阳能总透射比}}{0.87}$	

审核:

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 检验专用章

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心
检 验 报 告

报告编号:QZ2018E09A20485

样品规格:	300mm×300mm×[6mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12A+6mm无色透明玻璃(室内侧)]	仪器设备:	S-47 Spectrum100傅立叶变换红外光谱仪
环境温度:	18℃	环境相对湿度:	40%RH

检验项目	**传热系数(中空玻璃中心部位)**
检验依据	ISO 10292:1994《建筑玻璃 多层窗玻璃稳定状态下U值（传热系数）计算》
判定要求	——

检 验 结 果

样品细分号	实测值/[W/(m²·K)]
1	1.6
单项判定	——
备 注	镀膜玻璃膜面修正辐射率为0.02

审核:

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 检验专用章

注 意 事 项

1、本报告无中心“检验专用章” 、骑缝章无效。

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

3、本报告涂改、部分复印无效。

4、对本报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

5、委托检验样品和委托信息由委托单位提供，本中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

邮编：100024

电话：010-51167363

010-51167639（石英玻璃） 010-51167357（光伏产品）

传真：010-65711591

网址：www.ctc.ac.cn

邮箱：glasstest@ctc.ac.cn

————本报告结束————